

# PINTURA PARA DRYWALL

Pintura de acabado mate para superficies tipo drywall



## DESCRIPCIÓN

Pintura para Drywall es una pintura Tipo 2 base agua, fabricada a partir de copolímeros acrílicos, diseñada especialmente para superficies en Drywall gracias a su capacidad de cubrimiento, su excelente nivelación y acabado mate que ayuda a disimular los empates entre paneles.

## USOS

Recomendada para primeras manos y acabado sobre muros y cielo rasos contruidos en sistema Drywall en ambientes interiores, tanto en obra nueva como en repintes.

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Cumple con la Norma Técnica Colombiana 1335, pintura base agua, tipo emulsión, tipo 2.
- Alto poder de cubrimiento y rendimiento.
- Proporciona un acabado mate minimizando la visualización de defectos de la superficie o juntas entre placas.
- Excelente adherencia sobre las superficies.
- Acabado terso sin marcas de brochas ni traslape.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo o equipos airless.
- Es un producto formulado sin plomo ni cromo.

## PRESENTACIONES

Galón - 3.785 litros / Cuñete de 5 galones - 18.925 litros

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD / MÉTODO	VALOR	UNIDAD
Color	Blanco	-
Blancura	77	% WB
Brillo especular 60° / 85°	3.0 / 5.0	UB
Viscosidad	120 - 125	KU
Densidad	5.52 - 5.62	kg/gal
pH	8.5 - 9.5	pH
Sólidos en volumen	35 +/-2	%
Sólidos en peso	56 +/-2	%
Poder cubriente (RC) %	≥ 98	%
Lavabilidad	≥ 50	%
Resistencia a la abrasión	≥ 50	Ciclos
Secamiento al tacto	15 - 20	min
Secamiento al manejo	1 - 4	h
Contenido de VOC	100 - 110	g/l

## RENDIMIENTO APROXIMADO

TIPO DE SUPERFICIE	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Estuco panel de yeso (Drywall) acabado nivel 3	30 - 35 m <sup>2</sup> /gal a 1 mano
Estuco panel de yeso (Drywall) acabado nivel 3	25 - 30 m <sup>2</sup> /gal a 2 manos
Sobre Construmastic® Interior acabado nivel 5	35 - 40 m <sup>2</sup> /gal a 1 manos
Sobre Construmastic® Interior acabado nivel 5	30 - 35 m <sup>2</sup> /gal a 2 manos

El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad del sustrato (nivel exigido), las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador. Se sugiere hacer pruebas de rendimiento previas para determinar el rendimiento real del producto.

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación de la superficie

Antes de aplicar verifique que la superficie esté seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Elimine los acabados deteriorados con espátula o lija. Utilice Construmastic® Interior para el tratamiento de juntas, nivelación y preparación de las placas de yeso antes de pintar. También para resanar grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie. Lije suavemente las superficies con pintura brillante en buen estado para suprimir el brillo. Limpie y seque bien las superficies mate (sin brillo).

### Preparación del producto y aplicación

Mezcle Pintura para Drywall con una espátula limpia para obtener completa uniformidad. Diluya con agua según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

EQUIPOS DE APLICACIÓN	PINTURA PARA DRYWALL	CANTIDAD DE AGUA PARA DILUIR	
		% AGUA	LITROS
Brocha o rodillo	1 galón	40%	1.5
Pistola airless	1 galón	30%	1.0

Aplique 2 a 3 manos de pintura, para obtener un buen acabado. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente entre cada mano (Secamiento a 25°C y 60% de Humedad Relativa). Lave con agua los equipos de aplicación. Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, evite lavarla con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación.

## ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

Si después de utilizar el producto, queda contenido para su posterior uso, reenvase el sobrante en un recipiente limpio y sin cámara de aire para conservar sus propiedades de almacenamiento.

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, y utilice guantes y gafas de seguridad. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto aplicado que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos).

## PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua o presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto y consulte inmediatamente al médico. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada, retírese la ropa que tenga impregnada del producto y consulte inmediatamente al médico. En caso de Emergencia llame a la línea de Atención de ARL SURA (CISTEMA): En Colombia al 018000-511414. Fuera de Colombia al (0574) 4444578.

## INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

### NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad /Ambiental/ Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.